


**PROTOKOL O KONTROLNÍ ZKOUŠCE číslo: 1078/26**

Zákazník : Sušárna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy  
Provozovna : ROUDNICE - SUŠÁRNA  
Frakce (d/D) : 0/4 Místo odběru : Skládká  
Vzorek číslo : 2903/26 Datum provedení zkoušek : 21.5.2026 - 25.5.2026  
Hornina : Štěrkopisek Místo provedení zkoušek : ZL Hořice

Druh zkoušky : TÝDENNÍ  
Datum odběru : 12.05.2026  
Odběr provedl : pí Hanušová  
Datum převzetí : 19.05.2026  
Vzorek převzal za ZL : J. Kavan

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou praní a prosévání po zmenšení vzorku dělením.

Velikost otvorů sítá		Propad sítím
-	mm	% hm.
-	16	100,0
-	11,2	100,0
2D	8	100,0
1,4D	5,6	98,9
D	4	92,4
D/2	2	73,3
D/4	1	56,7
-	0,5	27,3
-	0,250	8,4
-	0,125	0,6
-	0,063	0,3



Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Výsledek zkoušky	Nejistota	Kategorie podle			
					ČSN EN 12620+A1	ČSN EN 13242+A1	ČSN EN 13043	ČSN EN 13139
Propad sítím 2D	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0	0,5	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85	G <sub>A</sub> 90	Vyhovuje
Propad sítím 1,4D		% hm.	98,9	0,6				
Propad sítím D		% hm.	92,4	0,3				
Obsah jemných částic f		% hm.	0,3	0,2	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>	Kategorie 1

Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí k = 2 tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně 95 %. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků není zahrnuta do rozšířené nejistoty měření.

Při uvádění výroku o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo - Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí (w = 0) bez zohlednění nejistoty měření.

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků, tak jak byly přijaty.

Bez písemného souhlasu ZL nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků.

Datum vydání protokolu : 27.05.2026

Schválil : Jaroslava Soukupová

Protokol zpracoval : L. Bubelínyová

zástupce vedoucího zkušební laboratoře

- KONEC PROTOKOLU -

Str. 1/1




**PROTOKOL O KONTROLNÍ ZKOUŠCE číslo: 1078/26**

Zákazník : Sušárna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy	Druh zkoušky : TÝDENNÍ
Provozovna : ROUDNICE - SUŠÁRNA	Datum odběru : 12.05.2026
Frakce (d/D) : 4/8 Místo odběru : Skládka	Odběr provedl : pí Hanušová
Vzorek číslo : 2904/26 Datum provedení zkoušek : 21.5.2026 - 25.5.2026	Datum převzetí : 19.05.2026
Hornina : Štěrkopísek Místo provedení zkoušek : ZL Hořice	Vzorek převzal za ZL : J. Kavan

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou praní a prosévání po zmenšení vzorku dělením.

Velikost otvorů síta		Propad sítím
-	mm	% hm.
-	22,4	100,0
2D	16	100,0
1,4D	11,2	100,0
D	8	75,1
D/1,4	5,6	11,6
d	4	2,0
d/2	2	0,6
-	0,063	0,2



Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Výsledek zkoušky	Nejistota	Kategorie podle		
					ČSN EN 12620+A1	ČSN EN 13043	ČSN EN 13242+A1
Propad sítím 2D	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0	0,4	G <sub>c</sub> DEK	G <sub>c</sub> DEK	G <sub>c</sub> DEK
Propad sítím 1,4D		% hm.	100,0	0,5			
Propad sítím D		% hm.	75,1	0,5			
Propad sítím d		% hm.	2,0	0,3			
Propad sítím d/2		% hm.	0,6	0,2			
Obsah jemných částic f		% hm.	0,2	0,2	f <sub>1,5</sub>	f <sub>0,5</sub>	f <sub>2</sub>

Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí k = 2 tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně 95 %. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků není zahrnuta do rozšířené nejistoty měření.

Při uvádění výroku o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo - Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí (w = 0) bez zohlednění nejistoty měření.

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků, tak jak byly přijaty.

Bez písemného souhlasu ZL nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků.

Datum vydání protokolu : 27.05.2026  
Protokol zpracoval : L. Bubelínová

Schválil : **Jaroslava Soukupová**  
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

- KONEC PROTOKOLU -  
Str. 1/1




**PROTOKOL O KONTROLNÍ ZKOUŠCE číslo: 1078/26**

Zákazník : Sušárna a.s. Kratonohy, Kratonohy 101, 503 24 Kratonohy  
 Provozovna : ROUDNICE - SUŠÁRNA  
 Frakce (d/D) : 8/16 Místo odběru : Skládka  
 Vzorek číslo : 2905/26 Datum provedení zkoušek : 21.5.2026 - 25.5.2026  
 Hornina : Štěrkopísek Místo provedení zkoušek : ZL Hořice

Druh zkoušky : TÝDENNÍ  
 Datum odběru : 12.05.2026  
 Odběr provedl : pí Hanušová  
 Datum převzetí : 19.05.2026  
 Vzorek převzal za ZL : J. Kavan

Stanovení zrnitosti podle ČSN EN 933-1, metodou praní a prosévání po zmenšení vzorku dělením.

Velikost otvorů síta	Propad sítím	
-	mm	% hm.
-	45	100,0
2D	31,5	100,0
1,4D	22,4	100,0
D	16	95,2
D/1,4	11,2	64,7
d	8	7,0
d/2	4	1,6
-	0,063	0,5



Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotka	Výsledek zkoušky	Nejistota	Kategorie podle		
					ČSN EN 12620+A1	ČSN EN 13043	ČSN EN 13242+A1
Propad sítím 2D	ČSN EN 933-1	% hm.	100,0	0,3	G <sub>c</sub> 85/20	G <sub>c</sub> 90/10	G <sub>c</sub> 85-15
Propad sítím 1,4D		% hm.	100,0	0,3			
Propad sítím D		% hm.	95,2	0,4			
Propad sítím d		% hm.	7,0	0,5			
Propad sítím d/2		% hm.	1,6	0,3			
Obsah jemných částic f		% hm.	0,5	0,2	f <sub>1,5</sub>	f <sub>0,5</sub>	f <sub>2</sub>

Uváděná rozšířená nejistota měření se uvádí jako kombinovaná standardní nejistota měření vynásobená koeficientem pokrytí k = 2 tak, že pravděpodobnost pokrytí odpovídá přibližně 95 %. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků není zahrnuta do rozšířené nejistoty měření.

Při uvádění výroku o shodě bylo použito rozhodovací pravidlo - Binární výrok pro pravidlo jednoduchého přijetí (w = 0) bez zohlednění nejistoty měření.

**Prohlášení:** Výsledky zkoušek se týkají pouze zkušovaných vzorků, tak jak byly přijaty.

Bez písemného souhlasu ZL nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků.

Datum vydání protokolu : 27.05.2026  
 Protokol zpracoval : L. Bubelínová

Schválil : Jaroslava Soukupová  
 zástupce vedoucího zkušební laboratoře

- KONEC PROTOKOLU -  
 Str. 1/1

